

FICHE TECHNIQUE

COLLE CYANO EXPRESS

1035 020 199



COLLE INSTANTANÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

La colle CYANO Express est une colle liquide, à durcissement rapide de base cyanoacrylique. La colle durcit au contact de l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'application	+5°C till +30°C
Base	Cyano-acrylic
Temps de durcissement	3-30 sec
Densité	1,05 g/ml
Temps ouvert	0-3 sec
Résistance À La Traction	10 N/mm ²
Viscosité	120 mPas



AVANTAGES

- Excellente adhérence sur la plupart des supports usuels tels que PVC rigide, caoutchouc, ABS, métaux, céramique, porcelaine, émail, verre, matériaux
- Vitrifiés ou synthétiques, cartons, tissus...
- Prise très rapide: adhère en quelques secondes
- Collage d'accessoires automobiles
- Collages divers en ménage, bricolage, bâtiment et industrie

APPLICATIONS

Collage de joints caoutchouc en obturation de vitrages
Collage de O-Rings
Fixation de composants électroniques
Collage d'accessoires en automobile
Collage divers en ménage, bricolage, bâtiment et industrie

MISE EN OEUVRE :

Supports : Appliquer sur des surfaces propres, sèches, dépolissées, exemptes de graisses et de parties friables. Les supports doivent présenter le maximum surface de contact possible.

Avertissement : Appliquer la colle sur une des faces et mettre immédiatement les pièces en contact. Presser durant environ 5 secondes. Ne convient pas pour des applications fortement exposées à l'eau ni sur PE, PP, PPTF, surface poreuses ou bitumineuses. Un essai préalable d'adhérence est recommandé.

Attention : Colle la peau en quelques secondes. Veiller à ne JAMAIS mettre en contact avec la peau et les yeux !

INDICATIONS D'UTILISATION

Les surfaces à coller doivent être bien adaptées. Appliquer la colle sur un côté, directement à partir de la bouteille en plastique et mettre les pièces ensemble pendant une pression de 5 secondes. Pour une bonne liaison, la couche d'adhésif doit être mince. Ne pas appliquer l'adhésif en quantité excessive. Veillez à ce que l'adhésif ne soit pas en contact avec les yeux ou la peau. Testez toujours l'adhérence avant l'application.

RESTRICTIONS

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

PRÉPARATIONS DES SURFACES

Température d'application: entre + 5°C et + 30°C (valable pour l'environnement et le support). Sur des supports propres, secs et solides. Dégraisser les supports profondément. Prendre connaissance des fiches santé et sécurité, avant d'utiliser la Colle Cyano Express.

NETTOYAGE

Après contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau tiède et au savon puis rincer abondamment.

COULEUR (S)

- Transparent

CONDITIONNEMENT

- Bouteille de 20 g

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil.
Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

SÉCURITÉ

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site OSI.

GARANTIE

OSI garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

DISCLAIMER

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. OSI n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. OSI se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.